# FICHE TECHNIQUE

## Produit de masquage pelable
## MSP/75 OPAQUE

### PRESENTATION

Le **MSP/75 OPAQUE** est un produit de masquage utilisable lorsqu'il y a nécessité d'épargner. Il s'avère, dans ce cas, très utile et avantageux lors du brasage des circuits imprimés sur machines à braser automatiques.

### MODE D'EMPLOI

- Appliquer une couche mince de masquage
- Laisser polymériser à température ambiante pendant 60 mn environ
- Procéder au brasage
- Après refroidissement de la carte de C.I., peler le **MSP/75 OPAQUE**.

En cas de polymérisation en étuve, la température ne doit pas dépasser 60° C pendant 48 heures maximum.

### PARTICULARITES

Ce type de masquage **MSP/75 OPAQUE** restant opaque après polymérisation permet une localisation plus aisée au moment du pelage et diminue la fatigue visuelle consécutive à cette opération.

### CONDITIONNEMENT

- Flacons plastiques de 250 et 500 ml
- Autres contenances : nous consulter

### UTILISATION

Le **MSP/75 OPAQUE** est un moyen simple, rapide et efficace pour épargner temporairement et localement les surfaces ne devant pas être brasées sur les circuits imprimées, ex : visseries, pastilles, pistes etc. Le **MSP/75 OPAQUE** s'enlève facilement par pelage, après brasage ou nettoyage, sans laisser de traces.

### CARACTERISTIQUES

- Extrait sec 55 à 60 %
- Viscosité 46,5 à 51 Pa.s
- PH 9 à 11
- Stabilité mécanique 30
- Solubilité : dans l'eau avant polymérisation
- Polymérisation : 60 mm (température ambiante) selon l'épaisseur du dépôt.

### VALIDITE

6 mois environ

### STOCKAGE

Température minimum : 10° C Température maximum : 30° C

Date création :
Date révision : 15/09/06

Masquages-MSP 75 OPA-spec-fr-V0-15 - MBO
Date édition : 10/12/2008

METAUX BLANCS OUVRES - B.P. 49 - 21806 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR Cedex FRANCE
Tel. 03 80 46 12 58
Fax 03 80 46 66 59